



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

Thermodur Signierfarbe

Technisches Merkblatt

- ✓ Signierfarbe auf modifizierter Silikonharz-Basis
- ✓ abriebfest bei Hitzebelastung bis 650°C
- ✓ farbstabil bei Hitzebelastung bis 650°C
- ✓ Schichtdicke ca. 30 µm TSD

Farbton rot bzw. nach Kundenwunsch

Glanzgrad matt

Einsatzgebiet

Signierfarbe für Kochplatten

Verarbeitung

Tampoondruck

Untergrund

Kochplatte lackiert

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Nicht unter 10°C verarbeiten!

Verdünnung: 87052

Eigenschaften

Thermodur Signierfarbe ist bei sachgemäßer Lagerung im Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.

Technical Data Sheet

- ✓ Marking ink based on modified silicone-resin.
- ✓ abrasion resistant at temperatures up to 650°C
- ✓ stability of colour at temperatures up to 650°C
- ✓ film thickness approx. 30 µm DFT

Colour-shade red or on customer's request

Gloss degree mat

Range of application

Marking ink for hot-plates

Processing

Print of tampon

Substrate

coated hot-plate

General application advices

No processing below 10°C!

Thinner: 87052

Properties

Thermodur marking ink has a shelf-life of at least 6 months at appropriate storage conditions and in the original packing.

Eigenschaften in Anlieferungszustand**Properties as delivered**

| Lack-Eigenschaften <i>properties of the varnish</i> | Methode <i>method</i> | Wertebereich <i>specification</i> |
|--|--------------------------|--|
| Haltbarkeit <i>shelf life</i> | | 6 Mon. |
| Lieferviskosität <i>delivered viscosity</i> | DIN 53211 4mm | thixotrop thixotropic |
| Festkörper <i>solids content</i> | EN ISO 3251 | ca. 66 % |
| Festkörpervolumen <i>volume-solids content</i> | berechnet calculated | ca. 42 % |
| Spez. Gewicht <i>spec. gravity</i> | EN ISO 2811-2 | 1,50 g/ml/20°C |
| theor. Verbrauch <i>theor. spread rate</i> | berechnet calculated | 100 g/m ² / 30 µm TSD DFT |
| Trocknung <i>drying</i> | DIN 53150 | Lufttrocknung, wärmeforcierte Trocknung Air drying, forced drying at elevated temperature |

Rembrandtin Lack GmbH. Nfg. KG
 Ignaz-Köck-Straße 15
 A-1210 Wien
www.rembrandtin.com

Mail: office@rembrandtin.com
 Tel: +43 1 27702-0
 Fax: +43 1 27702-40

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluss haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten

These data are based on experience. As we have no influence on the processing, we are only able to guarantee the constant quality of our products. Subject to alterations.