

## REMOPLAST HS-TL GLIMMER NUS

### Technisches Merkblatt

#### Beschreibung

Schnelltrocknende High Solid 2-K Beschichtung auf Epoxydharz-Basis mit hoher mechanischer Festigkeit. Zugelassen als Zwischenbeschichtung nach RVS 15.05.11. Auf Grund der lamellaren Pigmente hervorragende Diffusionsdichte.

#### Farbtöne

Nach TL-TP ING Anh. H

#### Geeignete Grundierung

Remoplast EP-Zink  
Remoplast Kunststoffgrund

#### Verarbeitung

Airless-Spritzen, rollen.

#### Empfohlene Schichtdicke

80 - 180 µm, je nach Applikationsmethode

#### Mischungsverhältnis

9 Gewichtsteile Remoplast HS-TL Glimmer  
1 Gewichtsteile Remoplast HS Rapid Härter

4,4 Vol.Teile Remoplast HS-TL Glimmer  
1 Vol.Teile Remoplast HS Rapid Härter

Pneumatisches Rührwerk empfohlen

#### Topfzeit

180 Minuten bei 20°C  
90 Minuten bei 30°C

### Technical Data Sheet

#### Description

Quick drying high solid 2-component Epoxy-based high build primer.  
Approved according RVS 15.05.11.  
Surface preparation grade Sa 2 ½. Contains lamellar Pigment.

#### Colour

According TL-TP ING Anh. H

#### Recommended Primer

Remoplast EP-Zink  
Remoplast Kunststoffgrund

#### Application

Airless-spraying, by roller.

#### Film thickness

80 – 180 µm, according to the application method

#### Mixing ratio

9 parts by weight Remoplast HS-TL Glimmer  
1 parts by weight Remoplast HS Rapid hardener

4,4 parts by volume Remoplast HS-TL Glimmer  
1 parts by volume Remoplast HS Rapid hardener

Pneumatic stirrer recommended.

#### Pot life

180 minutes at 20°C  
90 minutes at 30°C

### Ergiebigkeit in Mischung

Theoretisch: 0,20 kg/m<sup>2</sup>/80 µm  
Praktisch mit 40 % Overspray: 0,28 kg/m<sup>2</sup>/80 µm

### Verdünnung

Das Material ist nach Mischen der beiden Komponenten ohne Vorreaktionszeit verarbeitungsfertig. Verdünnung 400 nur bei Temperaturen unter 20°C zusetzen (max. 3 %).

### Trockenzeit 20 °C / 120 µm

TG 1 ca. 45 Minuten  
TG 6 4 Stunden  
überstreichbar 5 Stunden

### Temperaturbelastbarkeit:

max. 120°C dauer / 150°C kurzfristig

### Festkörper in Mischung

ca. 87 % Gewicht / Volumen 73 %

### Spez.Gewicht

ca. 1,8 g /cm<sup>3</sup>

### VOC

247 g/l – rechnerisch in Mischung

### Anwendungshinweise

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, Salze, Feuchtigkeit und Eis sein. Objekt- und Umgebungstemperatur mindesten 0°C und max. Luftfeuchte 80% während der Applikation und Trocknung. Untergrund mindestens 3°C über dem Taupunkt, jedoch mindestens 0°C.

Ein übermäßiges Überschreiten der Sollschichtdicken ist zu vermeiden, da dies zu längeren Trockenzeiten führt. Wie alle Epoxy-beschichtungen neigt Remoplast HS-TL Glimmer NUS bei UV-Belastung zum Kreiden. Daher empfehlen wir bei Außenbewitterung als Deckbeschichtung Remoplast HS UVC NUS aufzubringen.

Weitere allgemeine technische Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

### Spreading rate in mixture

Theoretical: 0,20 kg/m<sup>2</sup>/80 µm  
With 40% overspray: 0,28 kg/m<sup>2</sup>/80 µm

### Thinner

Ready for application (no prereaction needed)  
Thinner 400 just for temperatures below 20°C (max. 3 %).

### Drying time 20 °C / 120 µm

TG 1 approx. 45 minutes  
TG 6 4 hours  
overcoatable 5 hours

### Temperature resistance:

up to 120°C permanent / 150°C peaks

### Solid contents in mixture

approx. 87 % weight / Volume 73 %

### Specific gravity

Mixed: approx. 1,8 g/cm

### VOC

247 g/l – calculated in mixture

### Remark

The surface has to be free of dust, salt, moisture and ice. Ambient air temperature and temperature of surface at least 0°C max. humidity 80% during application and drying. Temperature of surface 3°C above dewpoint, at least 0°C.

Unnecessary high filmthickness effects to longer drying times. Like all Epoxies Remoplast HS-TL Glimmer NUS tends to chalking when UV-loaded.

In weathered conditions use Remoplast HS UVC NUS as finish coat.

Further general technical informations at [www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

**Lagerfähigkeit**

in Originalgebinde 2 Jahre ab Herstellungsdatum

**Verpackung**

Komponente A: 18 kg

Komponente B: 2 kg

**Storability**

2 years from date of manufacture in original cans

**Packing**

component A: 18 kg

component B: 2 kg

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluss haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten.

These data are based on experience. As we have no influence on the processing, we are only able to guarantee the constant quality of our products. Subject to alterations.

Erscheinungsdatum / Issue date: 15/05/2020 Version 2  
Copyright © Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG