



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

KH-DS DECK Eisenglimmer

Technisches Merkblatt

Typ

Eisenglimmerhaltige Dickschicht-Beschichtung auf Basis einer ausgewählten Alkydharz-kombination.

Farbton

nach TL/TP-ING und ÖBB-Glimmerfarbtonkarte

Eigenschaften

seidengänzende Dickschicht-Deckbeschichtung für Konstruktionen aller Art.

Untergrund

REM-AK KH-Minium,
REM-Corrobloc

Verarbeitung

Streichen, Spritzen, Airless-Spritzen

Schichtdicke

60 – 80 µm

Ergiebigkeit

theoretischer Verbrauch:
(grün 604) 147 g/m²/60 µm

Verdünnung

Kunstharzverdünnung 100

Trocknung 20°C

staubfrei	nach ca.	45 Minuten
griffest	nach ca.	3 Stunden
überstreichbar	nach ca.	24 Stunden

Technický list

Typ

pigmentováno železitou slídou, silnovrstvý nátěr na bázi kombinace alkydových pryskyřic

Barvy

dle TL/TP-ING a barev ÖBB

Vlastnosti

pololesklý silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce s dobrou odolností vůči UV záření

Podklad

REM-AK KH-Minium,
REM-Corrobloc

Aplikace

štetcem, stříkáním nebo bezvzduchovým stříkáním

Tloušťka filmu

60–80 µm

Plošná spotřeba

teoreticky:
(zelená 604) 147 g/m²/60 µm

Ředidlo

ředidlo 100 nebo lakový benzín

Schnutí při 20 °C

odolný proti prachu	po cca 45 min
zaschlý na dotyk	po cca 3 hodinách
přetíratelný	po 24 hodinách

Viskosität

strukturviskos

Dichte

je nach Farbton 1,3 – 1,5 g/cm³

Festkörper

ca. 54 % Volumen, ca. 73 % Gewicht

Temperaturbeständigkeit

max. 80°C

VOC

(grün 604 – rechnerisch) 359g/l

Hinweise

Nicht unter +5°C und nicht über 80% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Die Luft- und Oberflächentemperatur muss während Applikation und Trocknung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Weitere allgemeine technische Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.rembrandtin.com

Lagerfähigkeit

in Originalgebinde 1 Jahr ab Herstellungsdatum

Verpackung

EW-Hobbocks zu 25 kg

VbF-Klassifizierung

entfällt

Viskozita

viskózní ze své podstaty

Měrná hustota

závisí na barvě, 1,3–1,5 g/cm³

Obsah sušiny

cca 54 % objemu, cca 73 % hmotnosti

Teplotní zatížení

do 80 °C

VOC

(zelená 604 – vypočteno) 359 g/l

Poznámky

Minimální teplota při aplikaci +5 °C.

Maximální rel. vlhkost 80 %.

Teplota vzduchu a podkladu musí při nanášení a zasychání vždy činit minimálně 3 °C nad rosným bodem.

Další obecné technické informace naleznete na stránkách www.rembrandtin.com.

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v originálních barelech

Balení

barely á 25 kg

Třída VbF

nepodléhá regulaci

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
A-1210 Wien
www.rembrandtin.com

Mail: office@rembrandtin.com
Tel: +43 1 27702-0
Fax: +43 1 27702-40

Unsere Merkblätter und Prüfberichte sind nach bestem Wissen erstellt und sollen beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.

Naše technické listy a zkušební protokoly jsou vypracovávány podle našich nejlepších znalostí a jejich účelem je poskytovat doporučení. Nezakládají žádný právní závazek.