



REMBRANDTIN LACK  
GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
1210 WIEN  
Österreich

## REMOPLAST TL DB87 GLIMMER

### Technický list

#### Typ

Dvousložková podkladová vrstva na bázi epoxidové pryskyřice/polyaminoamidového aduktu s železitou slídou. Dobrá odolnost proti chemikáliím a olejům, vysoká odolnost proti otěru u ocelových konstrukcí s vysokým korozivním zatížením.

Certifikována podle TL/TP KOR Stahlbauten.

#### Barevné odstíny

podle TL/TP-ING

#### PRO NÁTĚRY NA

Remoplast EP Zink DB 87

nebo

Rem 61 DB 87 Primer

#### Aplikace

Štětce nebo airless stříkání

#### Doporučená tloušťka vrstvy

40- 80  $\mu\text{m}$  při aplikaci štětce

do 100  $\mu\text{m}$  při airless stříkání

#### Poměr mísení

6 hmotnostních dílů REMOPLAST TL DB87 Glimmer

1 hmotnostní díl EP tvrdidla Remoplast

#### Doba zpracovatelnosti

8 hodin při 20 °C

#### Spotřeba ve směsi (DB 702)

teoretická 0,25  $\text{kg}/\text{m}^2$  /80  $\mu\text{m}$

#### Ředění

Materiál je po smíchání obou složek připraven k aplikaci bez předreakční doby.

Ředidlo přidávejte pouze při teplotách pod 20 °C. Pro ředění a čištění zařízení použijte ředidlo 400.

## Schnutí

nelepivý pro prach	- po 1 hodině/ 20 °C
vysušený	- po 24 hodinách/ 20 °C
přetíratelný	- po 8 hodinách/ 20 °C
	- po 16 hodinách/ 10 °C
	- po 24 hodinách/ 7 °C

Před vystavením vodě nebo chemikáliím dodržte dobu konečného schnutí 1 týden (20 °C).

## Spec. hmotnost

cca 1,61 g/cm<sup>3</sup> ve směsi

## Pevné látky ve směsi

cca 51 % objemu, cca 73 % hmotnosti

## Teplotní odolnost

max. 120 C

## VOC

(DB – vypočtená) 432 g/l ve směsi

## Pokyny

Neaplikujte při teplotě pod +7 °C a při rel. vlhkosti vzduchu nad 80 %.

Teplota vzduchu a povrchu musí být během aplikace a schnutí nejméně 3 °C nad rosným

bodem. Stejně jako všechny epoxidové materiály má i tento produkt sklon ke křídovatění vlivem UV záření. Proto použijte v případě vnějších povětrnostních vlivů Remoplast UVC-DB 87 Glimmer jako vrchní nátěr.

Další všeobecné technické informace o našich produktech najdete na [www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

## Skladovatelnost

V originálním obalu 2 roky od data výroby.

## Balení

Komponenta A: 24 kg Komponenta B: 4 kg

## VbF klasifikace

nevztahuje se

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
A-1210 Wien  
[www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

e-mail: [office@rembrandtin.com](mailto:office@rembrandtin.com)  
tel.: +43 1 27702-0  
fax: +43 1 27702-40

Naše technické listy a zkušební zprávy jsou vyhotoveny podle našich nejlepších znalostí a jejich účelem je poskytnout rady. Nelze však z nich odvodit právní závazek.

09/06/16