



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

REM 61 DB87 PRIMER

Technický list

Typ

Dvousložková základní vrstva na bázi epoxidové pryskyřice s fosfátem zinku. Certifikována podle TL/TP KOR Stahlbauten.

Barevné odstíny

RAL 8012, RAL 1002

Vlastnosti

Antikorozní základní vrstva s vynikající přilnavostí k oceli, pozinkovaným konstrukcím a hliníkovým konstrukcím.

Vynikající tvrdost, pružnost a odolnost vůči rozpouštědlům, proto je vhodná jako univerzální základní vrstva.

Předúprava povrchu

- Ocel: odstranění koroze otryskáním na stupeň Sa 2 ½ podle EN ISO 12944/4
- Zinek: doporučujeme lehké abrazivní otryskání (sweeping)
- Hliník: matné vybroušení

Možnost přetírání:

REMOPLAST TL-DB 87 GLIMMER
REMOPLAST UVC-DB 87 GLIMMER

Aplikace

Airless, airmix nebo elektrostatické stříkání

Poměr mísení

6 hmotnostních dílů REM 61DB87 Primer
1 hmotnostní díl EP tvrdidlo Remoplast

Spotřeba ve směsi

teoretická: 0,17 kg/m²/60 µm tloušťka suchého povlaku bez zohlednění hloubky drsnosti a ztrát při zpracování

100 µm mokrý povlak činí cca 50 µm suchý povlak

Ředění

Ředidlo 400

Doba schnutí (20 °C)

| | | |
|--------------------|----|----------------|
| nelepivý pro prach | po | 30 minutách |
| nelepivý | po | 2 - 3 hodinách |
| přetíratelný | po | 5 hodinách |

Vysoušení teplem při 60 - 80 °C je možné a zkracuje dobu schnutí.

Viskozita

thixotrop

Pevné látky ve směsi

cca 51 % objemu, cca 71 % hmotnosti

Spec. hmotnost

cca 1,5 g/cm³ ve směsi

Doba zpracovatelnosti

minimálně 8 hodin při 20 °C

Teplotní odolnost

max. 120 °C

Pokyny

Neaplikujte při teplotě pod +7 °C a při rel. vlhkosti vzduchu nad 80 %.

Teplota vzduchu a povrchu musí být během aplikace a schnutí nejméně 3 °C nad rosným bodem.

Další všeobecné technické informace o našich produktech najdete na www.rembrandtin.com

VOC

434 g/l – vypočtená ve směsi

Balení

24 kg komponenta A

4 kg komponenta B

Skladovateľnosť

V originálnom obale 2 roky od dátumu výroby.

VbF klasifikácia

nevzťahuje sa

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

A-1210 Wien

www.rembrandtin.com

e-mail: office@rembrandtin.com

tel.: +43 1 27702-0

fax: +43 1 27702-40

Naše technické listy a zkušební zprávy jsou vyhotoveny podle našich nejlepších znalostí a jejich účelem je poskytnout rady. Nelze však z nich odvodit právní závazek.

09/06/12
